

Испытательная лаборатория: Испытательный центр «ТС-ТЕСТ», Москва, Игарский пр.2, стр.1,
8(495) 653-82-45 доб. 4485, pryakhindv@tsniis.com
(наименование, фактический адрес места осуществления деятельности, номер телефона,
адрес электронной почты испытательной лаборатории/центра)

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт транспортного
строительства» (АО ЦНИИТС), ИНН 7716942164
(наименование и реквизиты юридического лица)

Аккредитация Системы «Мосстройсертификация»: рег.№ RU.MCC.Л.120 Действительна до: 21.12.2025
Аккредитация Федеральной службы по аккредитации: рег. № Действительна до:

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 15/0375
« 24 » мая 2023 г.

Основание для проведения испытаний: Решение № 15п/375 от 23.12.2022, ОС «ЦНИИТС-
(№, дата распоряжения по заявлению на проведение сертификации, инспекции
сертификация», договор №ТС-ОС-22-375 от 23.12.2022
(№, дата договора на проведение сертификационных/инспекционных испытаний)

Панели шпунтовые типов ШК, ШКУ, ШС, ШСУ, ШЛ
Наименование образца испытаний: код ОКПД2 25.11.23
(наименование, код продукции по ОКПД2)

Заявитель: ООО «ВетроСтройДеталь», юр. адрес: Россия, 119435, г. Москва, наб. Саввинская, 15,
этаж 6, помещение 5
(наименование, юридический адрес)

Изготовитель продукции (объекта сертификации): Волгодонский филиал ООО
«ВетроСтройДеталь», 347360, Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. 9-я Заводская, д. 11
(юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности)

Место проведения испытаний: Испытательный центр «ТС-ТЕСТ», Москва, Игарский пр.2, стр.1
по месту нахождения заказчика, производственная площадка (указать адрес)

Заявитель предоставил для испытаний образцы сварных
Сведения об испытанных образцах: соединений металлопроката

ГОСТ Р 53629-2009 «Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых
профилей», р.7; ТУ-24.10.74-001-22994001-2023 «Шпунт и шпунт-сваи
Методика испытания: холодногнутые сварные. Технические условия», р.5
(обозначение и наименование документа, устанавливающего методику испытаний)

Дата испытания: 10-18 мая 2023 г.

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложениях:
01 (2 стр.)

(номера приложений и количество листов в них)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукция соответствует нормативным значениям требований, предъявляемых
соответствует / не соответствует

ГОСТ Р 53629-2009 «Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутых профилей»; ТУ-24.10.74-001-
22994001-2023 «Шпунт и шпунт-сваи холодногнутые сварные. Технические условия»
(обозначение и наименование нормативного документа, на соответствие которого проводились сертификационные испытания)



(подпись)

(Фамилия И.О.)

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

Панелей шпунтовых типов ШК, ШКУ, ШС, ШСУ, ШЛ

(наименование продукции)

ООО «ВетроСтройДеталь»

(наименование заявителя)

Испытательный центр «ГС-ТЕСТ» АО ЦНИИТС

(наименование испытательной лаборатории (центра))

Дата изготовления продукции « 24 » 04 2023 г.

Дата проведения испытаний « 10 » 05 2023 – « 18 » 05 2023 г.

Номер партии б/н

Маркировка образца 01Св

№№ записи (регистрации) в журнале	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Значение показателя по результатам испытаний	Обозначение нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Соответствует (не соответствует) нормативному значению
			Обозначение документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Временное сопротивление металла сварного шва металлопроката. Заявленная марка стали 09Г2С, класс прочности 345	Н/мм ²	ТУ-24.10.74-001-22994001-2023 (р. 3, п. 3.9) ГОСТ Р 53629-2009 (р.5, п.5.7)	Не менее 480	568	ГОСТ 6996 (п.4)	Соответствует
2	Предел текучести металла сварного шва металлопроката. Заявленная марка стали 09Г2С, класс прочности 345	Н/мм ²	ТУ-24.10.74-001-22994001-2023 (р. 3, п. 3.9) ГОСТ Р 53629-2009 (р.5, п.5.7)	Не менее 345	449	ГОСТ 6996 (п.4)	Соответствует

3	Относительное удлинение металла сварного шва металлопроката. Заявленная марка стали 09Г2С, класс прочности 345	%	ТУ-24.10.74-001-22994001-2023 (р. 3, п 3.9) ГОСТ Р 53629-2009 (р.5, п.5.7)	Не менее 21	27	ГОСТ 6996 (п.4)	Соответствует
4	Временное сопротивление сварного шва металлопроката. Заявленная марка стали 09Г2С, класс прочности 345	Н/мм ²	ТУ-24.10.74-001-22994001-2023 (р. 3, п 3.9) ГОСТ Р 53629-2009 (р.5, п.5.7)	Не менее 480	496	ГОСТ 6996 (п.8)	Соответствует
5	Ударная вязкость сварного шва металлопроката КСУ-60. Заявленная марка стали 09Г2С, класс прочности 345	Дж/см ²	ТУ-24.10.74-001-22994001-2023 (р. 3, п 3.9) ГОСТ Р 53629-2009 (р.5, п.5.7)	Не менее 29	112	ГОСТ 6996 (п.5)	Соответствует
5	Твердость металла различных участков сварного соединения и наплавленного металла. Заявленная марка стали 09Г2С, класс прочности 345	НВ	ТУ-24.10.74-001-22994001-2023 (р. 3, п 3.9) ГОСТ Р 53629-2009 (р.5, п.5.7)	Не более 350	Не более 196	ГОСТ 6996 (п.7)	Соответствует

Руководитель ИЦ «ТС-ТЕСТ»

(должность ответственного за проведение испытаний)

Пряхин Д.В.

(Фамилия И.О.)



(подпись)